

ABC SIL2

Gaine pour aspiration de vapeurs et gaz

Suction hose for vapours and gas

Absaugschlauch für Dämpfe und Gase



Tissu de verre enduit silicone, rouge, 2 plis. Spirale en acier.

Silicone coated glass fabric, red, 2 plies. Steel spiral.

Silikon beschichtetes Glasgewebe, red, doppellagig. Stahlspirale.

Température -80 à +250°C

Lg standard 4 m.

Accessoires. Accessories. Zubehör.

Caractéristiques à 20°C. Data at 20°C. Daten um 20°C.

Sous réserve de modifications. Data subject to modifications. Änderungen vorbehalten.

ABC SIL2

Fabrication de gaines flexibles techniques

DN d. i.	Pression de service bar	Tenue aspiration bar	R courbure mm	Poids kg/m
DN i. d.	Working pressure bar	Underpressure bar	Bending R mm	Weight kg/m
DN iD	Betriebsdruck bar	Unterdruck bar	Biegeradius mm	Gewicht kg/m
13	2,800	0,637	15	0,16
20	2,800	0,637	15	0,19
25	2,800	0,637	15	0,23
30	2,800	0,637	15	0,23
32	2,800	0,637	16	0,26
35	2,800	0,637	16	0,28
38	2,600	0,588	18	0,31
41	2,600	0,588	19	0,32
44	2,600	0,549	21	0,34
45	2,600	0,549	21	0,34
51	2,600	0,510	24	0,36
55	2,500	0,481	27	0,42
57	2,500	0,481	28	0,43
60	2,400	0,471	31	0,47
63	2,400	0,471	31	0,49
64	2,400	0,471	31	0,49
65	2,400	0,471	31	0,50
70	2,300	0,431	35	0,53
76	2,200	0,422	38	0,58
80	2,100	0,412	40	0,62
83	2,100	0,402	42	0,64

Accessoires. Accessories. Zubehör. 

Caractéristiques à 20°C. Data at 20°C. Daten um 20°C.

Sous réserve de modifications. Data subject to modifications. Änderungen vorbehalten.

ABC SIL2

Fabrication de gaines flexibles techniques

90	2,000	0,392	44	0,69
102	1,900	0,343	52	0,77
110	1,700	0,294	57	0,85
114	1,600	0,284	57	0,89
120	1,600	0,275	61	0,94
127	1,400	0,245	64	1,00
140	1,300	0,186	70	1,11
152	1,200	0,167	75	1,20
160	1,100	0,147	80	1,28
165	1,000	0,137	83	1,32
178	1,000	0,127	88	1,45
180	1,000	0,118	90	1,48
203	0,700	0,088	101	1,65
254	0,500	0,069	150	2,14
305	0,300	0,039	210	2,58

Accessoires. Accessories. Zubehör. 

Caractéristiques à 20°C. Data at 20°C. Daten um 20°C.

Sous réserve de modifications. Data subject to modifications. Änderungen vorbehalten.

ABC SIL2